


Français

French

MODE D'EMPLOI :

Cément temporaire CMT TempSpan®
Cément translucide temporaire TempSpan®

Les céments temporaires TempSpan sont des ciments sans eugenol à base de résine conçus pour assurer une restauration provisoire. Ces deux céments offrent notre seringue jumelée munie de pointes d'auto-mélangeange qui vous permet d'injecter le cément directement dans la restauration provisoire.

Mode d'emploi
Indications
- Cémentation de couronnes, de ponts, d'inlays et d'appositions

Contre-indications
- Cémentation permanente des restaurations durables
- Cémentation temporaire de facettes provisoires

Dans des températures optimales de mélangeage, soit de 70 à 77 degrés Farenheit (de 21 à 25 degrés celsius) et une humidité relative variant de 40 à 60%, on obtient un temps de début et de fin de travail et de prise comme suit.

Cément temporaire	Temps de travail	Temps de prise
Cément temporaire CMT TempSpan®	Entre 1 minute et 1 ½ minutes	Entre 2 ½ minutes et 3 minutes
Cément translucide temporaire TempSpan®	≥ 1 ½ minutes	≤ 5 ½ minutes

1. Avant de placer la pointe de mélangeage sur la seringue, exprimer du cément jusqu'à ce que le débit soit uniforme des deux côtés.
2. Asséchez la dent parée et la surface interne de la restauration.
3. En exerçant une légère pression, éjectez une fine couche du cément temporaire TempSpan® directement dans la restauration provisoire.
4. En respectant le temps de travail stipulé, fixez soigneusement et fermement la restauration provisoire en place dans l'espace paré.
5. Indiquez au patient de refermer doucement la mâchoire sur la restauration provisoire jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement installée.
6. Nettoyez tout excédent de cément temporaire TempSpan® au moyen d'un coton-tige avant que le cément se fixe.
7. Le cément temporaire TempSpan® CMT se fixera dans environ 2 ½ à 3 minutes à partir du mélangeage initial. Le cément temporaire translucide TempSpan® se fixera dans environ 5 ½ minutes à partir du mélangeage initial. Le cément temporaire translucide TempSpan® peut être également polymérisé pendant 20 secondes par surface afin d'accélérer le temps de fixation du cément.
8. Retirez le cément fixé au moyen d'un détartreur ou de tout autre instrument approprié.

MISE EN GARDE
Les céments temporaires TempSpan® contiennent des résines méthacryliques. Les résides méthacryliques non polymérisées peuvent occasionner de la dermite de contact et endommager la pulpe dentaire. Évitez tout contact prolongé avec la peau, les yeux et les tissus mous. Lavez la partie affectée à grande eau après tout contact.

ENTREPOSAGE
Entreposez à la température ambiante.

DURÉE DE CONSERVATION
Consultez l'emballage extérieur pour la date limite d'utilisation. N'utilisez pas ce produit au-delà de sa date limite d'utilisation.

Wallingford, CT 06492 USA
tel: 203.265.7397



CEpartner4U, 3951DB; 13. NL.
tel: +31 (0)6.516.536.26

EC REP